

Embalagem

Pote de 1 litro
Galão de 3,60 litros
Balde de 18 litros
Tambor de 200 litros



Pallets

Pote 1 litro – 72 badejas com 6 un.
= 432 unidades
Galão 3,6 – 36 badejas com 4 un. =
144 unidades
Balde 18 – 36 unidades
Tambor – 4 unidades

Consumo por 50 Kg cimento

Argamassa: 2,00 L
Concreto: 0,50 L

Validade

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Informações de transporte

Pote 1 litro
Altura: 130 mm
Diâmetro: 125 mm
Peso bruto: 1,08 Kg

Galão 3,6 L
Altura: 191 mm
Diâmetro: 188 mm
Peso bruto: 3,70 Kg

Balde 18 L
Altura: 340 mm
Diâmetro: 304 mm
Peso bruto: 18,50 Kg

Tambor 200 L
Altura: 850 mm
Diâmetro: 580 mm
Peso bruto: 216,00 Kg

NCM: 3824.40.00

Descrição

Aditivo hidrófugo impermeabilizante para concreto e argamassas, tornando-os impermeáveis à penetração de umidade devido à redução de absorção capilar.

Onde aplicar

- ✓ Argamassas e rebocos em áreas internas e externas;
- ✓ Baldrame, sapatas e radier;
- ✓ Poços de elevador;
- ✓ Fundações e alicerces;
- ✓ Contra piso em contato com o solo;
- ✓ Argamassa de assentamento;
- ✓ Muros de arrimo e contenção;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Reduz a capilaridade da argamassa e concreto;
- ✓ Melhora a impermeabilidade;
- ✓ Não contém cloreto;
- ✓ Não altera o slump do concreto;
- ✓ Pode ser utilizado em betoneira ou usina;
- ✓ Fácil dosagem em função do cimento;

Dados técnicos

Ensaio	Especificação
Aspecto	Líquido opaco branco
Densidade	0,900 a 1,100 g/cm ³
pH	Mínimo 8

Aplicação do Produto

Ainda com o produto na embalagem original, homogeneíze durante 3 minutos.

O **DRYKOVEDA** deve ser adicionado durante a mistura da argamassa ou concreto, antes de acrescentar a água de amassamento.

Argamassa

Realizar o chapisco aditivado com adesivo **DRYKOFIX CHAPISCO** e após 24 horas lançar a argamassa de revestimento com o hidrófugo **DRYKOVEDA**, contendo cimento e areia no traço 1:4. Executar camadas com espessura de no máximo 1 cm, assim que secar a primeira camada lançar as demais camadas respeitando a secagem.

Caso ultrapasse de 6 horas entre camadas, recomenda-se efetuar um novo chapisco.

Na última camada de argamassa aditivada com **DRYKOVEDA**, necessário efetuar o acabamento desempenado.

Concreto

Adicionar o aditivo **DRYKOVEDA** de acordo com a quantidade de cimento do traço de concreto, realizar a mistura em betoneira ou caminhão betoneira e lançar o concreto na área desejada.



Observações

Homogeneíze o produto antes de utilizar.

O traço da argamassa deve ser dosado em função da quantidade de cimento. Utilizar medidor específico para adição correta dos produtos.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.