

Argamassa Chapiscofort

DESCRIÇÃO

Argamassa para ancoragem em superfícies lisas e paredes de concreto.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas

CORES DISPONÍVEIS

Cinza

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Blocos silico - calcário, blocos de concreto e blocos cerâmico, emboço, contrapiso sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa curado há ao menos 28 dias

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas. Em superfícies com cera, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

INTRUÇÕES DE USO

Utilize um recipiente limpo, preferencialmente plástico, protegido do sol e da chuva. Misture todo o conteúdo de uma embalagem com água, conforme orientação da embalagem, até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme e sem grumos. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remis- ture antes do uso. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 150 minutos, podendo variar de acordo com as condições climáticas. Utilize uma desempenadeira denteadã de 6mm X 6mm X 6mm. Molhe a base 2 horas antes da aplicaçãoCarregue a desempenadeira de aço com ChapiscoFort Bostik-Fortaleza e, com o lado denteadado, estenda o pro- duto em todos os sentidos, formando sulcos e cordões. Após 48 horas da aplicação do Chapiscofort Bostik Fortaleza podem ser iniciados os serviços de emboço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Cinza
Consumo	Aplicação somente na base: 4 kg/m ²
Temperatura	Ambiente: +5°C até 40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	3 - 5 mm
Densidade	1,8 ± 0,1g/cm ³
Validade	18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem para 20kg
Embalagens	Sacos plásticos de 20kg

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

DESEMPENHO TÉCNICO

Força de adesão	≥ 0,3MPa
-----------------	----------

TEMPO

Trabalhabilidade	2h e 30 min
Recobrimento	48 horas

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque - Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 2936 - 0840

WhatsApp: (11) 99327-5800

sac@bostik.com

FICHA TÉCNICA: REVISÃO 11/2020