

Argamassa Extracoll

DESCRIÇÃO

Argamassa para assentamento e sobreposição piso sobrepiso e porcelanatos. E demais áreas que requeiram maior desempenho.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Revestimento cerâmico, pedras naturais e porcelanatos de até 80 x 80 cm.

COR DISPONÍVEL

Cinza

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa curado há ao menos 28 dias. Superfícies de aplicação devem estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência. Revestimento de pedras natural exceto ardósia.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em saunas e piscinas, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas. Assentamento, grandes formatos, pedra Hijau, pastilhas de vidro e porcelanas, utilize produtos específicos.

ADVERTÊNCIAS

Certifique-se de que todas as peças antingas estejam firmes. Bata levemente sobre elas. O som oco indicará se está solta. Caso existam peças soltas, retire-as junto com o contrapiso e preencha o espaço utilizando o próprio Extracoll Fortaleza. Antes da aplicação da Argamassa de Sobreposição Extracoll Fortaleza é necessário lavar o revestimento antigo com uma solução de ácido muriático (misturar 3 partes de água com 1 parte de ácido), enxaguar com água em abundância até remover todo o resíduo da solução e enxaguar. Nos casos de superfícies com resina, tinta ou enceradas, efetuar a remoção completa através de lixamento; Para o assentamento de placas com dimensão superior a 400 cm³, em fachadas, recomenda-se a altura máxima de 3 metros. Acima de 3 metros recomenda-se fixador metálico, de acordo com as especificações do responsável pela obra. Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo o serviço e por mais 24 horas após a aplicação. Sempre mantenha as juntas de movimentação, dessolidarização e estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o projetista responsável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Cinza
Consumo	Aplicação somente na base: 6kg/m ² Aplicação na base e verso da placa: 8,5kg/m ²
Temperatura para aplicação	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	3 - 5 mm
Densidade	1,8 ± 0,1g/cm ³
Validade	18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem para 20kg
Embalagens	Sacos plásticos de 20kg

INSTRUÇÕES DE USO

Em um recipiente plástico e limpo adicione o produto seco e a água mencionado em embalagem, misture até obter uma massa homogênea e sem grumos. Deixe maturar por 10 minutos e antes do uso resmisure a massa. Carregue a desempenadeira de aço com Argamassa de Sobreposição Extracoll Fortaleza, com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2m² formando uma camada uniforme de 3 a 4mm de espessura. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira num ângulo de 60° em relação à base, formando sulcos ou cordões. O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado, sem adição de água.

A seguir assente as placas cerâmicas sobre os cordões da Argamassa de Sobreposição extracoll Fortaleza, fazendo-as deslizar até a posição final.

Com o auxílio de um martelo de borracha promova leves impactos sem danificar a superfície das placas cerâmicas até amassar totalmente os cordões do Argamassa de Sobreposição Extracoll Fortaleza e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

DESEMPENHO TÉCNICO

Tempo em aberto	≥ 20 minutos
Cura ao ar	≥ 0,8 MPa
Cura submersa	≥ 0,5 MPa
Cura estufa	≥ 0,5 MPa
Deslizamento	≤ 2mm
Temperatura de exposição	≤ 70 ° c

TEMPO

Trabalhabilidade	30 min
Limpeza	12 horas
Liberação para rejuntamento	12 horas
Liberação tráfego normal	12 horas

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TÉCNICA: REVISÃO 11/2020