



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME

Lâmina Asfáltica para impermeabilização de baldrame

### Embalagem

Rolo de 20 cm X 10 m



### Acabamento

PP – Polietileno / Polietileno

### Espessuras aproximadas

2,5 mm

### Consumo

1,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### Validade

Válido por 60 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperaturas de 5° a 30°C.

### Descrição

Lâmina asfáltica impermeabilizante feita à base de asfaltos modificados para impermeabilização de baldrame. De fácil aplicação bastando desenrolar sobre a viga baldrame.

### Onde aplicar

- ✓ Impermeabilização de alicerces e baldrame;
- ✓ Faixa de reforço ou arremate em sistema de manta asfáltica.

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

### Vantagens

- ✓ Produto industrializado;
- ✓ Rápida aplicação;
- ✓ Resiste a carga e ao peso das alvenarias;

### Preparação da superfície

O substrato para aplicação da **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos impregnantes, falhas e nichos.

### Aplicação da Manta

Para aplicação da manta, desenrole sobre o baldrame, alinhando corretamente.

Nas sobreposições, execute transpasse de 30 cm para aplicações frias sem maçarico, sobrepostas sem fusão.

Para aplicações com maçarico, proceda com fusão das mantas a quente com transpasse de 10 cm, fazendo a aderência entre elas com o auxílio de uma espátula ou colher de pedreiro (biselamento).

[www.DRYKO.com.br](http://www.DRYKO.com.br)

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.  
Guarulhos | SP | CEP 07170-325  
Tel. 11 2088-5700





# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME

Lâmina Asfáltica para impermeabilização de baldrame

### Observações

Por se tratar de uma aplicação a quente, é necessária a utilização de EPIs como: Máscara de proteção, óculos, botas, luvas de raspa e avental de raspa.

A argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos.

Aguardar a cura da argamassa por no mínimo 7 dias.

Não utilizar o produto quando o ambiente ou substrato apresentar temperatura inferior a 5°C

### Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – [www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br).
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

### Proteção mecânica

Após colocação da manta no baldrame, recomendamos utilizar camada de argamassa com aditivo **DRYKOVEDA** na água de amassamento, sobre a manta. Em seguida proceder com o assentamento da alvenaria.

### Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

### NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

[www.DRYKO.com.br](http://www.DRYKO.com.br)

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.  
Guarulhos | SP | CEP 07170-325  
Tel. 11 2088-5700

